

AD 999 W

Fissativo **all'acqua** a base di
silicato di potassio puro

INTERNO E ESTERNO

Intonaco civile a base calce o calce cemento



- ◆ **CONSOLIDANTE**
- ◆ **ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE**
- ◆ **TRASPIRANTE**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Fissativo all'acqua, genera con il supporto minerale a base di calce un reticolo cristallino che ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici, promuovendo anche un'azione consolidante, senza modificare la traspirabilità dell'intonaco. Idoneo solo su supporti minerali e come fondo per sistemi applicativi a base di silicato (Silikat). Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025 secondo il criterio del paragrafo 2.4.15 "Pitture e Vernici". Con certificazione di qualità ambientale EPD®.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello



DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h



RESA

4-5 m²/L per mano

COLORE

Trasparente

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Trasparente	
COMPOSIZIONE	A base di silicato di potassio stabilizzato	
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA DIN	12 ± 2 s a 20° C	(Tazza n°4) DIN 53211
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 5 g/L di C.O.V.	

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Le superfici devono essere uniformate e ripristinate, ove necessario con rasanti specifici. Applicare una o due mani a pennello di AD 999 W in base alle condizioni del supporto, prima di procedere all'applicazione della finitura.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l'applicazione di una mano di AD 999 W, fissativo a base di silicato di potassio puro, ideale come mano di fondo per i cicli di pitturazione ai silicati. Il prodotto forma un reticolo cristallino con il substrato minerale, quindi è applicabile solo su supporti minerali, del quale aumenta le resistenze agli agenti atmosferici. L'applicazione sarà eseguita a pennello. Resa prodotto: 4-5 m²/L. Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025.

NOTE ED AVVERTENZE

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento con una temperatura ambiente e del supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori all'85%.
6. Le pitture al silicato hanno azione aggressiva: schermare, vetri, marmi, parti metalliche, in ceramica e plastica durante l'applicazione.
7. Non applicare su gesso, cartongesso o su vecchie pitture a base organica.
8. Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
9. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione di eventuali piogge e per la protezione ai raggi solari.
10. Pulire gli attrezzi con acqua.
11. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative; qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 1
Maggio 2026