

ATTIVA

COD. 773130130

CHROMIPAC ALL'ACQUA

Pittura opaca di fondo per legno

INTERNO

Legno

- ◆ **ELEVATO POTERE UNIFORMANTE**
- ◆ **ESALTA LE PRESTAZIONI DELLA FINITURA**
- ◆ **OTTIMA DISTENSIONE E CARTEGGIABILITÀ**



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura all'acqua specifica per legno, coprente ed isolante, caratterizzata da ottima carteggiabilità. Non ingiallente, assicura una preparazione ideale del supporto per la successiva verniciatura con smalti all'acqua. Ottimo potere uniformante e ottima distensione. Consente di normalizzare e coprire agevolmente ogni superficie irregolare, nonché i punti più difficili come angoli e bordi. Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025 secondo il criterio del paragrafo 2.4.1 "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" e secondo il criterio del paragrafo 2.4.15 "Pitture e Vernici". Con certificazione di qualità ambientale EPD®.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME

Max 10% con acqua potabile



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 12 h
Fuori polvere: 2 h



RESA

10-12 m²/L per mano

Per applicazioni a spruzzo la diluizione è in funzione del tipo di apparecchiatura: massimo 5-10% con acqua potabile.

COLORE

Bianco

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche pure in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,05 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3.000 ± 400 cP a 20° C	Brookfield RVT F4 V20
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g):30g/l. Il prodotto contiene al massimo 25 g/L di C.O.V.	

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di resina. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Applicare una o due mani di prodotto. Sovrapplicare con due mani di smalto all'acqua (Relax Extra o Relax all'Acqua). Per un migliore risultato estetico, si consiglia una leggera carteggiatura prima di applicare lo smalto di finitura.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
LEGNO VECCHIO	Chromipac all'acqua	1 o 2 mani	Relax Extra o Relax all'Acqua	2 mani
LEGNO NUOVO	Chromipac all'acqua	1 o 2 mani	Relax Extra o Relax all'Acqua	2 mani
SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Chromipac all'acqua	1 o 2 mani	Relax Extra o Relax all'Acqua	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura opaca di fondo all'acqua specifica per legno, a base di resine acriliche pure in dispersione; per applicazioni all'interno su legno, truciolari etc. Inodore e non ingiallente.

Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025.

Peso specifico: 1,35 ± 0,05 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
3. Non sovrapplicare con smalti a solvente.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
5. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
6. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
7. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
8. Per lavori con maggior pregio estetico si consiglia l'utilizzo di attrezzi di qualità specifici per smalti ad acqua.
9. Pulire gli attrezzi con acqua.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 1
Maggio 2026