

# ATTIVA

COD. 711631

## COVER.AT

Pittura **lavabile** opaca

### INTERNO

Qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, carta da parati etc. opportunamente preparati



- ◆ **OTTIMA APPLICABILITÀ**
- ◆ **ELEVATA OPACITÀ**
- ◆ **MASCHERANTE**

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura lavabile caratterizzata da ottima applicabilità e facilità di applicazione. Grazie alla sua particolare granulometria ed opacità, maschera con facilità piccole imperfezioni e non perfette preparazioni del supporto. Formaldeide Free\*.

*\*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.*

### PROPRIETÀ APPLICATIVE



**APPLICAZIONE**  
Pennello, Rullo



**DILUIZIONE IN VOLUME**  
20%-30% con acqua potabile



**TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE**  
(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 4 h  
Secco al tatto: 2 h



**RESA**  
10-12 m²/L per mano

### COLORE

Bianco e base bianca



## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

|                           |                                                                                                                                                                                          |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ASPETTO                   | Opaco                                                                                                                                                                                    |                    |
| COMPOSIZIONE              | A base di resine in emulsione                                                                                                                                                            |                    |
| PESO SPECIFICO            | 1,64 ± 0,03 kg/L a 20° C                                                                                                                                                                 | ISO 2811-1         |
| VISCOSITÀ BROOKFIELD      | 12.000 ± 2.000 cP a 20° C                                                                                                                                                                | (G6v20) ASTM D2196 |
| CONTENUTO V.O.C. – C.O.V. | Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010);<br><b>Il prodotto contiene al massimo 5 g/L di C.O.V.</b> |                    |

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

|                        |                                             |            |
|------------------------|---------------------------------------------|------------|
| BRILLANTEZZA           | Molto Opaco < 4 a 85°                       | ISO 2813   |
| RAPPORTO DI CONTRASTO  | Classe 2 a 10 m²/L                          | ISO 6504-3 |
| GRANULOMETRIA          | Fine < 100 µm                               | EN 21524   |
| RESISTENZA AL LAVAGGIO | Classe 3 (≥ 20 µm e < 70 µm dopo 200 cicli) | ISO 11998  |

## CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795

|                               |                       |                   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | Alta > 150 g/(m² × d) | UNI EN ISO 7783-2 |
| PRESA DI SPORCO               | Bassa < 9 Delta L     | UNI 10792         |

## CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner e per la prevenzione additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Su supporti nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, applicare una mano di idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento del supporto.

| SUPPORTI                                                                           | FONDO                                 |        | FINITURA |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|--------|
| <b>SUPPORTI NUOVI</b>                                                              | Fissamuro<br>Ambientesano o<br>Medium | 1 mano | Cover.At | 2 mani |
| <b>SUPPORTI CON RESIDUI DI<br/>VECCHIE IDROPITTURE</b><br>(leggermente sfarinanti) | Fissamuro<br>Ambientesano o<br>Medium | 1 mano | Cover.At | 2 mani |
| <b>SUPPORTI CON RESIDUI DI<br/>VECCHIE IDROPITTURE</b><br>(lavabili ben ancorate)  | -                                     | -      | Cover.At | 2 mani |

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura murale lavabile all'acqua per interni mascherante ad elevata opacità. a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.

Peso specifico: 1,64 ± 0,03 kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all'85%.
6. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per evitare differenze di tonalità, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete.
7. I colori intensi se sottoposti a sollecitazioni superficiali possono dare origine a sbiancamenti (effetto lavagna).
8. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
9. Pulire gli attrezzi con acqua.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Settembre 2020