

ATTIVA

COD. 711299030-711295030

PROMOTORE DI ADESIONE UNIFORMANTE 0.3-0.5

Fondo per finiture ai silicati



INTERNO E ESTERNO

Intonaco civile, calcestruzzo, prefabbricati, agglomerati di fibrocemento, vecchi rivestimenti organici, etc.



- ◆ OTTIMO POTERE RIEMPITIVO
- ◆ MASCHERA MICROCAVILLATURE
- ◆ UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Fondo riempitivo e promotore di adesione di pitture e rivestimenti ai silicati su vecchie pitture organiche (sintetiche). Maschera microcavillature statiche, come quelle dovute al ritiro dell'intonaco e uniforma le differenze di assorbimento dovute a rappezzi ed irregolarità del supporto. Ideale nel ripristino delle facciate ammalorate e microfessurate (profondità inferiori a 1 mm), ricreando l'aspetto dell'intonaco civile. Ideale per essere successivamente ricoperto con prodotti a base silicato; è adatto anche ad essere sovrapplicato con pitture e rivestimenti silossanici. Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025 secondo il criterio del paragrafo 2.4.15 "Pitture e Vernici". Con certificazione di qualità ambientale EPD®.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h
Secco al tatto: 2-3 h



DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso; se necessario max 3%
con acqua potabile



RESA

3-4 m²/L per mano (≤ 0.3 mm);
2,5-3,5 m²/L per mano (≤ 0.5 mm)

COLORE

Bianco, base bianca



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco
COMPOSIZIONE	A base di silicato di potassio in soluzione e polimeri organici in emulsione acquosa, pigmenti, cariche selezionate additivi
PESO SPECIFICO	1,55 ± 0,05 kg/L a 20° C ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	15.000 ± 2.000 cP a 20° C (G6v10) ASTM D 2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 30 g/L di C.O.V.

CLASSIFICAZIONE UNI EN 1062-1

BRILLANTEZZA	Classe G ₃ Opaco ≤ 10 a 85° ISO 2813
GRANULOMETRIA	Classe S ₃ ≤ 400 µm (0.3 mm) Classe S ₃ ≤ 600 µm (0.5 mm) ISO 787 / EN ISO 1524
ASSORBIMENTO D'ACQUA	Classe W ₂ Media W = 0,13 kg/m ² h ^{0,5} UNI EN 1062-3
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Classe V ₁ Alta Sd = 0,05 UNI EN ISO 7783-2

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, privi di efflorescenze saline, muffe, alghe, macchie di umidità attive, sporco, etc. Le superfici devono essere uniformate e ripristinate, ove necessario con rasanti specifici. Le fessure importanti devono essere chiuse con appositi sigillanti. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Su supporti vecchi, sfarinanti, assorbenti applicare una mano di AD 999 W. Procedere con una o due mani di Promotore di Adesione Uniformante in base alle condizioni del supporto.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Applicazione di una mano di Promotore di Adesione Uniformante 0.3 mm - 0,5 mm, fondo di adesione delle pitture e dei rivestimenti ai silicati su vecchie pitture organiche. Uniforma i diversi assorbimenti del supporto e ne migliora l'aspetto nel caso siano presenti rappezzi, irregolarità e microfessurazioni statiche. Valore di permeabilità al vapore acqueo: $\mu \cdot s = Sd = 0,05$ m UNI EN ISO 7783-2; valore di assorbimento d'acqua: W = 0,13 kg/m²h^{0,5} UNI EN 1062-3. L'applicazione sarà eseguita a pennello o rullo. Resa Prodotto: 3-4 m²/L (0,3 mm)/ 2,5-3,5 m²/L (0,5 mm). Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento con una temperatura ambiente e del supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori all'85%.
6. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
7. Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
8. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione di eventuali piogge e per la protezione ai raggi solari.
9. Pulire gli attrezzi con acqua.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 2
Maggio 2026