

ATTIVA

COD. 777213

GRANDI SUPERFICI EXTRA

Pittura **traspirante extra opaca** ad alta diluizione

INTERNO

Intonaci civili nuovi o già pitturati, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco opportunatamente preparati.

- ◆ **ECCEZIONALE POTERE COPRENTE**
- ◆ **MASSIMA VERSATILITÀ APPLICATIVA**
- ◆ **DILUIBILE FINO AL 70%**



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura traspirante ad alta diluizione dall'aspetto extra-opaco; l'elevata resa metrica la rende la soluzione ottimale per la gestione di ampie superfici. La sua formulazione permette un'ampia diluizione senza compromettere la struttura del film, assicurando un'ottima copertura ed un elevato punto di bianco già in prima mano. Eccellente dilatazione e formulazione antigoccia. Tinteggiabile da base bianca per ottenere un'ampia gamma di colori, con una finitura liscia al tatto. Facile applicazione. Formaldeide Free*. Con certificazione IAQ (Indoor Air Quality-Qualità dell'Aria interna) "A+". Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025 secondo il criterio del paragrafo 2.4.1 "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" e secondo il criterio del paragrafo 2.4.15 "Pitture e Vernici". Conforme ai protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e IAC GOLD.

*Formaldeide inferiore ai limiti di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Airless*
*ugello: 1.9
ventaglio: 25 cm
pressione: 50 bar



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 4 h
Secco al tatto: 30 min

DILUIZIONE IN VOLUME

Max. 70% con acqua potabile**

Esempi di diluizione professionale:

Pennello: 70% in 1^mano; 50% in 2^mano
Rullo: 60% in 1^mano; 40% in 2^mano

RESA

14-15 m²/L per mano
in funzione dell'assorbimento del supporto

**Per applicazioni a spruzzo non diluire al di sotto del 40%. 1

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales@attivage.it - www.attivacolori.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831

**ATTIVA**

COD. 777213

COLORE

Bianco e base bianca

**PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE**

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di polimeri vinilici in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,65 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	32.000 ± 2.000 cP a 20° C	(G6v10) ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 5 g/L di C.O.V.	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

BRILLANTEZZA	Molto Opaco <4 (85°)	ISO 2813
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 1 a 8 m²/L	ISO 6504-3
GRANULOMETRIA	Fine < 100 µm	EN 21524

CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Classe 1 (Alta) > 150 g/(m² × d)	UNI EN ISO 7783-2
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner e per la prevenzione additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Su supporti nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, applicare una mano di idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento del supporto.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
SUPPORTI NUOVI	Fissamuro Ambientesano o Medium	1 mano	GRANDI SUPERFICI EXTRA	2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fissamuro Ambientesano o Medium	1 mano	GRANDI SUPERFICI EXTRA	2 mani
SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	-	-	GRANDI SUPERFICI EXTRA	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura murale opaca traspirante a base di resine viniliche in emulsione.

Con certificazione IAQ "A+".

Conforme alle direttive C.A.M. del 24 Novembre 2025.

Conforme ai protocolli ambientali LEED®, BREEAM® e IAC GOLD.

Peso specifico: 1,65 ± 0,03 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all'85%.
6. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per evitare differenze di tonalità, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete.
7. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
8. Pulire gli attrezzi con acqua.
9. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 1
Maggio 2026