

ATTIVA

COD. 775340030

ADERPRIMER

Fondo e finitura ancorante anticorrosivo



INTERNO E ESTERNO

Lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, metalli ferrosi e non, PVC, opportunamente preparati

- ◆ **ELEVATO POTERE ANTICORROSIVO**
- ◆ **OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI DIFFICILI**
- ◆ **RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Fondo e finitura ancorante multisupporto, caratterizzato da ottima adesione su supporti difficili. Elevato potere anticorrosivo, copertura e dilatazione.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Spruzzo



DILUIZIONE IN VOLUME

Pennello, Rullo: 5%-10% con Diluente 127 per sintetici



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h
Fuori polvere: 1 h



RESA

10-12 m²/L per mano

Per applicazioni a spruzzo la diluizione è in funzione del tipo di apparecchiatura: circa 10% con Diluente 127.

COLORE

Bianco

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Satinato/ Semilucido	
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche a solvente e specifici pigmenti anticorrosivi	
PESO SPECIFICO	1,21 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	4.000 ± 500 cP a 20° C	(G3v10) ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 400 g/L di C.O.V.	

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRILLANTEZZA	20 ± 5 unità a 60°	ISO 2813
---------------------	--------------------	----------

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Procedere con l'applicazione di una mano di prodotto. Ricopribile con smalti sintetici, o con una seconda mano di Aderprimer per ottenere una finitura satinata/ semilucida. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Fondo ancorante ed anticorrosivo per supporti difficili a base di resine acriliche a solvente e pigmenti anticorrosivi. Sovrapplicabile con smalti sintetici a solvente, o con una seconda mano di prodotto.
Peso specifico: 1.21 ± 0.03 kg/L

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all'85%.
4. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
5. Applicare in ambienti ben areati.
6. Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio
7. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
8. Su lamiera zincata nuova asportare eventuali tracce di unto o formazioni di sali tramite sgrassaggio e carteggiatura.
9. Non sovrapplicare con smalti bicomponenti ed alla nitro.
10. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
11. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
12. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici .

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti finteleggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020