

ATTIVA

COD. 712008000

BRILLSPAR BRILLANTE

Vernice **brillante** per legno



INTERNO E ESTERNO

Legno

- ◆ **IDEALE PER FINITURE DI PREGIO**
- ◆ **OTTIMA DILATAZIONE ED ELASTICITÀ**
- ◆ **ELEVATA RESISTENZA**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente caratterizzata da un film pieno ed elastico, forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., anche in clima marino. Aspetto estetico adatto a finiture di pregio.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello



DILUIZIONE IN VOLUME

10% in prima mano, 5% per la mano a finire con Diluente 127 per sintetici



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h
Fuori polvere: 3-4 h
Carteggiabile: dopo 24 h



RESA

14-16 m²/L per mano
in funzione dell'assorbimento del supporto

COLORE

Incolore, tinte realizzabili con sistema tintometrico



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Brillante	
COMPOSIZIONE	A base di resine oleoalchidiche modificate e specifici filtri U.V.	
PESO SPECIFICO	0,92 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA ISO	160 ± 20 s a 20° C	(Tazza n°6) ISO 2431
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/e): 400 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 400 g/L di C.O.V.	

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRILLANTEZZA	90 ± 5 unità a 60°	ISO 2813
---------------------	--------------------	----------

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie vernici e riportare a legno. Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. Applicare una o più mani di impregnante Afradecor o Lignotex e due mani di Brillspar Brillante. In caso di ripristini e manutenzione, carteggiare asportando le parti non coese e applicare una o più mani di prodotto. Una leggera carteggiatura tra le mani migliora l'aspetto estetico del ciclo.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
LEGNO NUOVO	Afradecor o Lignotex	1 o 2 mani	Brillspar Brillante	2 mani
LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI	-	-	Brillspar Brillante	1 o 2 mani
LEGNO SVERNICIATO	Afradecor o Lignotex	1 o 2 mani	Brillspar Brillante	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Vernice monocomponente brillante oleosintetica: a base di resine oleoalchidiche modificate e specifici filtri U.V. Per applicazioni all'interno e all'esterno su legno.
Peso specifico: $0,92 \pm 0,03$ kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare con cura prima e durante l'applicazione aiuta a prevenire disuniformità di tinta a lavoro finito.
2. Applicare su legno pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.
3. L'effetto estetico finale è in funzione del tipo di legno e delle modalità applicative; si consiglia una prova preliminare.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
5. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
6. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
7. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
8. Applicare in ambienti ben areati.
9. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
10. La resa dipende dalla irregolarità e dall'assorbimento del supporto.
11. Per ottimizzare la resistenza all'esterno (raggi U.V.) è consigliabile associare al ciclo, una mano di impregnante colorato.
12. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
13. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici .

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Ottobre 2020