



DESCRIZIONE	Finitura decorativa ad effetto metallescente sabbaiato.
CARATTERISTICHE	Consente di personalizzare i più svariati ambienti quali abitazioni private, negozi, saloni, uffici, locali pubblici, etc. Con il variare della tecnica applicativa, è possibile ottenere molteplici effetti e grazie al suo aspetto aiuta a mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto.
IMPIEGHI	All'interno su pareti in muratura o cartongesso opportunamente preparate con ABSTRACT FONDO.
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche in emulsione acquosa e pigmenti pregiati.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

PESO SPECIFICO	1.30 ± 0.15 kg/L a 20°C.
VISCOSITÀ	12000 ± 1000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V20).
APPLICAZIONE	Spalter.
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso.
RESA	10-11 m ² /L, per mano, a secondo dell'assorbimento del supporto e dell'effetto scelto.
ESSICCAZIONE	Al tatto 1-2 h, completa 18-24 h a 20°C e 65% U.R.
CICLI APPLICATIVI	Per la preparazione del supporto applicare se necessario una mano di Fissamuro Ambientesano ed a seguire una mano di ABSTRACT FONDO. EFFETTO PENNELLATO: applicare con lo spalter pennellate brevi ed incrociate, su una superficie di 1-2 m ² e ripassare la superficie con spalter scarico, per ottenere il disegno desiderato. EFFETTO TESSUTO: applicare con lo spalter, pennellate brevi ed incrociate, su una superficie di 1-2 m ² . Ripassare la superficie con una spazzola prima in senso verticale e poi orizzontale. È possibile in alternativa, utilizzare normali pennelli o la tecnica a guanto.
COLORE	Acciaio, argento, oro, riferimenti tinte cartella CHELSEA.
AVVERTENZE	<ol style="list-style-type: none">1. Dopo l'aggiunta del colorante agitare il prodotto manualmente o con agitatore a bassa velocità. Non utilizzare agitatori ad alta velocità.2. Per evitare giunte o sovrapposizioni si consiglia di non interrompere il lavoro a metà parete.3. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti.4. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.5. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.6. Tinte derivate dalla base Oro, possono necessitare di una ulteriore mano, al fine di ottimizzare l'effetto decorativo.

RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI:

Finitura decorativa, ad effetto metallescente sabbaiato a base di resine acriliche in emulsione acquosa e pigmenti speciali.

Peso specifico: 1.30 ± 0.15 kg/L a 20°C.

Resa: 10-11 m²/L per mano.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede Tecniche".

"Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."