

ATTIVA

COD. 775327099

CHROMIDIN 24 R.E.

Anticorrosivo a rapida essiccazione



INTERNO E ESTERNO

Strutture metalliche in genere

- ◆ **OTTIMA COPERTURA**
- ◆ **IDEALE PER MANUFATTI DI CARPENTERIA LEGGERA**
- ◆ **ELEVATA ADESIONE**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura anticorrosiva sintetica a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche, cariche selezionate e pigmenti inibitori di corrosione. Ottima copertura ed adesione al supporto. Buona dilatazione del film. Ideale per tutti i manufatti di carpenteria leggera.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Spruzzo



DILUIZIONE IN VOLUME

Pennello, Rullo: 5%-10% con Diluente 127 per sintetici.
Spruzzo: massimo 10% con Diluente 127 per sintetici



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 3h
Fuori polvere: 15 min



RESA

10-12 m²/L per mano

COLORE

Grigio

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| ASPETTO | Opaco | |
| COMPOSIZIONE | A base di resine alchidiche a rapida essiccazione, cariche selezionate e pigmenti inibitori di corrosione | |
| PESO SPECIFICO | 1,46 ± 0,02 kg/L a 20° C | ISO 2811-1 |
| VISCOSITÀ TAZZA DIN | 170 ± 10 s a 20° C | (Tazza n°4) DIN 53211 |
| CONTENUTO V.O.C. – C.O.V. | Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 490 g/L di C.O.V. | |

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Procedere con l'applicazione di una o due mani di Chromidin 24 R.E. e successivamente con due mani dello smalto scelto. Ricopribile anche con prodotti di finitura alla nitro, clorocaucciù e poliuretanic. Si consiglia di completare il ciclo nell'arco di 48 ore. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura anticorrosiva sintetica, a base di resine alchidiche a rapida essiccazione, cariche selezionate e pigmenti inibitori di corrosione. Sovrapplicabile con smalti sintetici, nitro, clorocaucciù, poliuretanic. Peso specifico: 1,46 ± 0,03 kg/L

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
4. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole.
5. Applicare in ambienti ben areati.
6. Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio
7. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
8. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
9. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.



ATTIVA

COD. 775327099

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici .

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020