

# ATTIVA

COD. 775330

## CHROMIDIN 44

Antiruggine sintetica universale



### INTERNO E ESTERNO

Ferro

- ◆ **ANTICORROSIVO**
- ◆ **OTTIMA ADESIONE SU FERRO**
- ◆ **RIEMPITIVA**

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Antiruggine oleosintetica a base di resine sintetiche gliceroftaliche, caratterizzata da elevate proprietà anticorrosive ed ottimo potere di adesione su supporti ferrosi.

### PROPRIETÀ APPLICATIVE



#### APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Spruzzo



#### DILUIZIONE IN VOLUME

Pennello, Rullo: 5%-10% con Diluente 127 per sintetici



#### TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 24 h  
Fuori polvere: 2-3 h



#### RESA

8-10 m<sup>2</sup>/L per mano

Per applicazioni a spruzzo la diluizione è in funzione del tipo di apparecchiatura: massimo 20% con Diluente 127.

### COLORE

Rosso ossido, grigio

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di resine sintetiche gliceroftaliche	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,45 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
<b>VISCOSITÀ TAZZA DIN</b>	130 ± 20 s a 20° C	(Tazza n°4) DIN 53211
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/L (2010). <b>Il prodotto contiene al massimo 490 g/L di C.O.V.</b>	

## CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Procedere con l'applicazione di una o due mani di Chromidin 44 e successivamente con due mani dello smalto scelto. Si consiglia di completare il ciclo nell'arco di 48 ore. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura anticorrosiva a base di resine sintetiche gliceroftaliche. Sovrapplicabile con smalti sintetici.  
Peso specifico: 1.45 ± 0.03 kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
4. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
5. Applicare in ambienti ben areati.
6. Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio
7. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
8. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
9. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

# ATTIVA

COD. 775330

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".  
Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI»

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Settembre 2020