

# ATTIVA

COD. 716016030

## LAVABILE

Pittura lavabile a **marchio Ecolabel** (EU Ecolabel Nr. IT/044/006)

### INTERNO

Qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, carta da parati etc. opportunamente preparati



EU ECOLABEL: IT/044/006

- ◆ **OTTIMA LAVABILITÀ**
- ◆ **ELEVATA COPERTURA**
- ◆ **MINIMO IMPATTO AMBIENTALE**

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura lavabile per interni, caratterizzata da ottima copertura e punto di bianco e elevata resistenza al lavaggio. Idonea ad essere impiegata in tutti gli ambienti della casa, luoghi di lavoro, uffici etc. I criteri ecologici del protocollo Ecolabel garantiscono prestazioni qualitative elevate ed un basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto, a partire dalla scelta delle materie prime, dei processi di produzione, fino allo smaltimento finale. È inoltre Formaldeide Free\*.

*\*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.*

### PROPRIETÀ APPLICATIVE



**APPLICAZIONE**  
Pennello, Rullo



**DILUIZIONE IN VOLUME**  
Massimo 10% con acqua potabile



**TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE**  
(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 6 h  
Secco al tatto: 2-3 h



**RESA**  
9-12 m<sup>2</sup>/L per mano

Per applicazioni a spruzzo la diluizione è in funzione del tipo di apparecchiatura: circa 15%-20% con acqua potabile.

### COLORE

Bianco

**PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE**

<b>ASPETTO</b>	Opaco	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di leganti acrilici in emulsione	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,64 ± 0,02 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	18.000 ± 2.000 cP a 20° C	(G6v10) ASTM D2196
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); <b>Il prodotto contiene al massimo 1 g/L di C.O.V.</b>	

**CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300**

<b>BRILLANTEZZA</b>	Molto opaco < 5 a 85°	ISO 2813
<b>RAPPORTO DI CONTRASTO</b>	Classe 2 a 8 m <sup>2</sup> /L	ISO 6504-3
<b>GRANULOMETRIA</b>	Fine < 100 µm	EN 21524
<b>RESISTENZA AL LAVAGGIO</b>	Classe 2 (≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli)	ISO 11998

**CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795**

<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO</b>	Alta > 150 g/(m <sup>2</sup> × d)	UNI EN ISO 7783-2
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

## CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner e per la prevenzione additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Su supporti nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, applicare una mano di idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento del supporto.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
<b>SUPPORTI NUOVI</b>	Fissamuro Ambientesanon o Medium	1 mano	Lavabile	2 mani
<b>SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE</b> (leggermente sfarinanti)	Fissamuro Ambientesanon o Medium	1 mano	Lavabile	2 mani
<b>SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE</b> (lavabili ben ancorate)	-	-	Lavabile	2 mani

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Idropittura lavabile, per interno con certificazione europea Ecolabel a base di resine acriliche in emulsione.

Peso specifico: 1,64 ± 0,02 kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
6. Eventuali gocce si possono allontanare facilmente con una spugna umida.
7. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
8. Pulire gli attrezzi dopo l'uso, premendoli più volte sul bordo interno della latta, onde recuperare la maggiore quantità di prodotto; non utilizzare acqua corrente ed immergere gli attrezzi in una minima quantità d'acqua.
9. Conservare il contenitore ben chiuso prima e dopo l'uso al riparo da gelo, sole, caldo: la bassa concentrazione di additivi conservanti potrebbe compromettere la conservazione nel tempo della pittura.
10. I contenitori vuoti o con leggeri residui di prodotto, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



# ATTIVA

COD. 716016030

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Settembre 2020