

# ATTIVA

COD. 711685030

## MUR.AT

Pittura **traspirante** opaca

### INTERNO

Intonaci civili nuovi o già pitturati



- ◆ **POTERE MASCHERANTE**
- ◆ **ELEVATA OPACITÀ**
- ◆ **FACILE APPLICAZIONE**

### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura murale traspirante per uso professionale, consigliata per ambienti con elevato tasso di umidità e idonea anche su cartongesso. L'aspetto opaco e la granulometria selezionata mascherano eventuali imperfezioni del supporto, ottenendo un film di aspetto omogeneo. Facile applicazione. Formaldeide Free\*.

*\*Formaldeide inferiore ai limiti di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.*

### PROPRIETÀ APPLICATIVE



**APPLICAZIONE**  
Pennello, Rullo



**DILUIZIONE IN VOLUME**  
20%-30% con acqua potabile



**TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE**  
(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: 4 h  
Secco al tatto: 2 h



**RESA**  
10-12 m<sup>2</sup>/L per mano

Per applicazioni a spruzzo la diluizione è in funzione del tipo di apparecchiatura: circa 10%-20% con acqua potabile.

### COLORE

Bianco e base bianca



## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di resine sintetiche in emulsione	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,62± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	11.000 ± 2.000 cP a 20° C	(G6v20) ASTM D2196
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); <b>Il prodotto contiene al massimo 3 g/L di C.O.V.</b>	

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

<b>BRILLANTEZZA</b>	Molto Opaco <4 (85°)	ISO 2813
<b>RAPPORTO DI CONTRASTO</b>	Classe 2 a 8 m <sup>2</sup> /L	ISO 6504-3
<b>GRANULOMETRIA</b>	Fine < 100 µm	EN 21524

## CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795

<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO</b>	Classe 1 (Alta) > 150 g/(m <sup>2</sup> × d)	UNI EN ISO 7783-2
<b>PRESA DI SPORCO</b>	Bassa < 9 Delta L	UNI 10792

## CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner e per la prevenzione additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. Su supporti nuovi o con vecchie pitture poco sfarinanti, applicare una mano di idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento del supporto.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
<b>SUPPORTI NUOVI</b>	Fissamuro Ambientesano o Medium	1 mano	Mur.At	2 mani
<b>SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE</b> (leggermente sfarinanti)	Fissamuro Ambientesano o Medium	1 mano	Mur.At	2 mani
<b>SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE</b> (lavabili ben ancorate)	-	-	Mur.At	2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura murale opaca traspirante a base di resine sintetiche in emulsione.

Peso specifico: 1,62 ± 0,03 kg/L a 20° C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato, liscio e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C o superiore ai 30° C.
6. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per evitare differenze di tonalità, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete.
7. I colori intensi se sottoposti a sollecitazioni superficiali possono dare origine a sbiancamenti (effetto lavagna).
8. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
9. Pulire gli attrezzi con acqua.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.



**ATTIVA**

COD. 711685030

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Settembre 2020