

ATTIVA

COD. 716013030

POLISILIKAT FONDO W

Fondo pigmentato **all'acqua**
a base di **polisilicati di potassio**



INTERNO E ESTERNO

Intonaco civile, opere murarie a base di leganti idraulici, etc.

- ◆ **CONSOLIDANTE ED IDROFOBIZZANTE**
- ◆ **UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI**
- ◆ **TRASPIRANTE**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Fondo pigmentato minerale a base di polisilicati di potassio, con proprietà consolidanti e idrofobizzanti. Uniforma e riduce l'assorbimento del supporto, senza ostacolare la traspirabilità. In caso di intonaci non perfettamente maturati (28 giorni), riduce la migrazione verso l'esterno di eventuali sali prodotti dalla carbonatazione dell'intonaco. Ideale come fondo per sistemi applicativi a base di polisilicati di potassio, soprattutto a spessore.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE
Pennello, Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h
Secco al tatto: 2-3 h



RESA
5-7 m²/kg per mano

COLORE

Bianco

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di silicato di potassio, additivi organici, pigmenti fotoresistenti, speciali inerti	
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	4.000 ± 1.000 cP a 20° C	(G6v100) ASTM D 2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 20 g/L di C.O.V.	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 1062-1

BRILLANTEZZA	Classe G ₃ Opaco ≤ 10 a 85°	ISO 2813
---------------------	--	----------

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, puliti ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. Le superfici devono essere uniformate e ripristinate, ove necessario con rasanti specifici. In caso di supporti molto sfarinanti, applicare se necessario una mano di AD 999 W. Applicare una mano di Polisilikat Fondo W.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l'applicazione di una mano di Polisilikat Fondo W, fondo pigmentato a base di polisilicati di potassio da stendersi a pennello o rullo necessario per uniformare gli assorbimenti dei supporti ed eliminare l'eventuale alcalinità residua delle nuove malte. Resa prodotto: 5 - 7 m²/kg.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento con una temperatura ambiente e del supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori all'85%.
6. Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
7. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione di eventuali piogge e per la protezione ai raggi solari.
8. Pulire gli attrezzi con acqua.
9. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
 Novembre 2020