

# ATTIVA

COD. 716010030

# SILAT INTONACHINO PLUS 1.2

Rivestimento **silossanico antialga** a spessore con aspetto di intonachino



## ESTERNO

Intonaco civile, calcestruzzo, prefabbricati, agglomerati di fibrocemento, etc. opportunamente preparati

- ◆ **OTTIMA PERMEABILITÀ AL VAPORE**
- ◆ **ECCEZIONALE IDROREPELLENZA**
- ◆ **BASSA RITENZIONE DI SPORCO**

## DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Rivestimento murale antialga a spessore silossanico, caratterizzato da un elevatissimo di traspirabilità al vapore acqueo, eccezionale idrorepellenza e bassa ritenzione allo sporco. L'elevato potere riempitivo permette di mascherare eventuali imperfezioni del supporto e rende il prodotto particolarmente idoneo anche per la ristrutturazione di edifici di pregiato valore storico. Conforme secondo DIN 4108.3 - protezione delle facciate. Conforme secondo UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

## PROPRIETÀ APPLICATIVE



### APPLICAZIONE

Frattoni in acciaio per stesura; Frattazzo in spugna o plastica per finitura



### DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso; se necessario max 2%-5% con acqua potabile



### TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)  
Per ricopertura: -  
Essiccazione: 6-8 h\*



### RESA

2,0-2,2 kg/m<sup>2</sup> per mano

\*Il prodotto completa i processi di polimerizzazione dopo circa 10-15 giorni dalla fine dell'applicazione.

## COLORE

Bianco, base bianca



## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco granulato	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di polimeri silossanici in emulsione acquosa, pigmenti fotoresistenti, inerti a granulometria controllata	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,72 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
<b>VISCOSITÀ</b>	100 ± 10 gm /cm a 20° C	Gel Strength Tester
<b>CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/L (2010); <b>Il prodotto contiene al massimo 40 g/L di C.O.V.</b>	

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 1062-1

<b>BRILLANTEZZA</b>	Classe G <sub>3</sub> Opaco ≤ 10 a 85°	ISO 2813
<b>GRANULOMETRIA</b>	Classe S <sub>3</sub> Grossa ≤ 1.2 mm	ISO 787 / EN ISO 1524
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b>	Classe W <sub>3</sub> Bassa 0,08 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	UNI EN 1062-3
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO</b>	Classe V <sub>2</sub> Media Sd = 0,14 m	UNI EN ISO 7783-2

## CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere sani, coerenti, privi di efflorescenze saline, muffe, alghe, macchie di umidità attive, sporco, etc. Le superfici devono essere uniformate e ripristinate, ove necessario con rasanti specifici. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Su supporti con pitture ben ancorate, applicare una mano di Plurifond W. Su supporti sfarinanti o mai pitturati, applicare una mano di AD 32 W e una mano di Plurifond W. Applicare una mano di Silat Intonachino Plus 1.2.

SUPPORTI	FONDO		INTERMEDIO		FINITURA	
<b>SUPPORTI NUOVI</b>	Plurifond W	1 mano	-	-	Silat Intonachino Plus 1.2	1 mano
<b>SUPPORTI VECCHI SFARINANTI O MAI PITTURATI</b>	AD 32 W	1 mano	Plurifond W	1 mano	Silat Intonachino Plus 1.2	1 mano
<b>SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHI RIVESTIMENTI (pitture ben ancorate)</b>	Plurifond W	1 mano	-	-	Silat Intonachino Plus 1.2	1 mano

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

## VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Applicazione di una mano a frattazzo di Silat Intonachino Plus 1.2 rivestimento silossanico antialga a spessore con inerti a granulometria controllata, rispondente alla norma DIN 4108.3 sulla protezione delle facciate. Il prodotto è contraddistinto da elevatissima permeabilità al vapore ed idrorepellenza e da eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione. Permeabilità al vapore acqueo pari a  $\mu \cdot s = Sd = 0,14 \text{ m}$  UNI EN ISO 7783-2 e assorbimento d'acqua pari a  $W = 0,08 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$  UNI EN 1062-3. Prima della completa asciugatura sarà ulteriormente liscio con raso in plastica per aumentare il valore estetico della finitura.

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane (o secondo le indicazioni del relativo fornitore).
2. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
3. In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
4. Le rese sono calcolate su supporto adeguatamente preparato e mediamente assorbente; si consiglia di determinare la resa effettiva con prova pratica sul supporto specifico.
5. Non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento con una temperatura ambiente e del supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori all'85%.
6. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
7. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per evitare differenze di tonalità, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete; terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o comunque in zone ove non sia possibile che si evidenzino segni di ripresa.
8. Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
9. Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
10. Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione di eventuali piogge e per la protezione ai raggi solari.
11. In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire con le successive piogge.
12. Pulire gli attrezzi con acqua.
13. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il manuale di Assovernici "Conservare, proteggere, decorare con pitture all'esterno".

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.