

ATTIVA

COD. 775620077

VINOZINC PT

Fondo zincante epossidico monocomponente

INTERNO E ESTERNO

Costruzioni in acciaio

- ◆ ZINCANTE A FREDDO
- ◆ OTTIMO ANTICORROSIVO
- ◆ ELEVATA ADESIONE



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Zincante a freddo, caratterizzato da ottime proprietà anticorrosive, grazie alla presenza di zinco metallico, inibitore di corrosione. Elevata adesione su tutti i supporti metallici. Ideale per ritocchi di rivestimenti con zincante inorganico. Idoneo per trattamento di superfici su linee di sabbiatura e verniciatura automatizzata. Sovraverniciabile con finiture alchidiche, clorocaucchiù, epossidiche, viniliche.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Spruzzo



DILUIZIONE IN VOLUME

Max 10% con Diluente 127 per sintetici



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h
Fuori polvere: 30 min



RESA

8-10 m²/L per mano

COLORE

Grigio

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------|
| ASPETTO | Opaco | |
| COMPOSIZIONE | A base di resine epossidiche monocomponenti e zinco metallico finemente disperso | |
| PESO SPECIFICO | 2,55 ± 0,05 kg/L a 20° C | ISO 2811-1 |
| VISCOSITÀ BROOKFIELD | 8.000 ± 500 cP a 20° C | (G4v20) ASTM D2196 |
| CONTENUTO V.O.C. – C.O.V. | Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 490 g/L di C.O.V. | |

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. È raccomandata la preparazione del supporto con sabbatura SA 2 1/2 o per piccoli interventi un'accurata spazzolatura ST 3. Applicare una mano di Vinoxinc PT. Sovrapplicare con due mani di smalto. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Fondo zincante epossidico monocomponente: a base di zinco metallico in polvere per la protezione di strutture in acciaio.

Peso specifico: 2,55 ± 0,05 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
4. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
5. Applicare in ambienti ben areati.
6. Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio
7. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
8. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
9. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
10. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.



ATTIVA

COD. 775620077

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020