

# RELA



SMALTO BRILLANTE ALCHIDICO ALTO SOLIDO







e innovazione tecnologica attraverso soluzioni di resine alchidiche ad alto contenuto di solidi, all'avanguardia per la protezione e la decorazione assicura risultati professionali e duraturi nel tempo. del ferro e del legno.

di ottenere un risultato professionale, garantito dall'eccellenza qualitativa delle finiture e dall'offerta di cicli applicativi, formulati per offrire elevate prestazioni, anche in situazioni estreme.

estetiche di qualità superiore.

L'identità di ATTIVA è espressione di costante ricerca La nuova formula di ultima generazione, a base

L'essiccazione ottimizzata, rapida ed uniforme, Con gli smalti RELAX di ATTIVA si ha la certezza permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro, garantendo finiture di pregio, perfettamente lisce ed uniformi, esenti da raggrinzimenti o distacchi.

Infine, caratterizzato da ottima dilatazione, elasticità e pienezza del film, RELAX presenta un RELAX - il primo e più noto smalto di ATTIVA - eccellente punto di bianco e ritenzione di tinta, si rinnova per garantire prestazioni tecniche ed per colori sempre brillanti ed inalterabili, anche in esterno.

## RELAX

Smalto alchidico alto solido per ferro e legno

**INTERNO E ESTERNO** Brillante.

FORMULA DINAMICA: ESSICCAZIONE OTTIMIZZATA **BIANCO E COLORI INALTERABILI IN ESTERNO ECCELLENTE DILATAZIONE E PIENEZZA DEL FILM** 

	RELAX		
CODICE	712005		
TIPOLOGIA	Smalto brillante alchidico alto solido		
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI		
SUPPORTI	FERRO - LEGNO		
APPLICAZIONE	Pennello - rullo		
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso. Max 4% con Diluente 127		
RESA TEORICA	13-15 m²/l per mano		
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 2 h SECCO AL TATTO: 4-6 h PER RICOPERTURA: 16 h		
GRADO DI BRILLANTEZZA	90 ± 3 unità a 60°		
COLORI	Bianco e basi tintometriche		
FORMATI	0,375 - 0,750 - 2,5 litri		

#### PRESTAZIONI DI RELAX

	RELAX	SMALTO ALTO SOLIDO TRADIZIONALE	
TEMPO DI ESSICCAZIONE	5	3	
ASSENZA DI RAGGRINZIMENTO	5	3	
DUREZZA	4,5	4	
PUNTO DI BIANCO	5	3,5	
COPERTURA IN APPLICAZIONE	5	4,5	
GLOSS A 60°	4,5	4,5	
ACCETTAZIONE DEL COLORE	4	3	
TOTALE	33	25,5	

RELAX **SMALTO ALTO SOLIDO TRADIZIONALE** 







# ASTM D5895 - DRY RECORDER TEST (TEMPO DI ESSICCAZIONE)

Condizionamento: 12 ore / 20°C a 50% U.R.

**Applicazione:** 120µm **Time Test:** 12 ore.

Si tratta di un test di laboratorio utile a determinare le varie fasi di essiccazione di uno smalto, tramite l'impiego di una particolare strumentazione meccanica in condizioni ambientali controllate.

Il prodotto viene applicato su una striscia di vetro, sulla quale un ago scorre a contatto in un tempo prestabilito. La forma della "traccia" lasciata dall'ago lungo tutto il percorso è indicativa del progredire dell'essiccazione nel corso del tempo.

Come si evince dalla differente lunghezza e regolarità delle due incisioni, **RELAX** presenta un'essiccazione rapida ed uniforme, mentre lo smalto alto solido tradizionale ha tempi di essiccazione molto più lunghi e difetti causati dalla mancanza di asciugatura in profondità, con conseguenti distacchi del film dal supporto.



#### **BIANCO INALTERABILE**



#### **DATI TECNICI E NORMATIVE**

Potere coprente (TEST RC METODO INTERNO DA MU1631): 99%

Punto di bianco (TEST RY METODO INTERNO DA ISO 8781-1): 94

Gloss 60° (ISO 2813): > 90%

Accettazione del colore (METODO INTERNO DA RUB OUT TEST): 4/5

Test applicativo (METODO INTERNO): 4,5/5

RELAX è inoltre **esente da sostanze CMR** (Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione) che possono causare mutamenti del DNA ed infertilità.

### RELAX - SMALTO BRILLANTE ALCHIDICO ALTO SOLIDO



	RELAX			
CODICE	712005			
TIPOLOGIA	Smalto brillante alchidico alto solido			
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI			
SUPPORTI	FERRO - LEGNO			
APPLICAZIONE	Pennello - rullo			
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso. Max 4% con Diluente 127			
RESA TEORICA	13-15 m²/l per mano			
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 2 h SECCO AL TATTO: 4-6 h PER RICOPERTURA: 16 h			
GRADO DI BRILLANTEZZA	90 ± 3 unità a 60°			
COLORI	Bianco e basi tintometriche			
FORMATI	0,375 - 0,750 - 2,5 litri			

## SISTEMI APPLICATIVI

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso e ruggine etc.

I cicli applicativi qui riportati hanno carattere indicativo. Per approfondimenti consultare le schede tecniche.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
LEGNO	Chromipac	1 o 2 mani	Relax	2 mani
FERRO	Chromidin 88*	1 o 2 mani	Relax	2 mani

<sup>\*</sup> Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.









Boero Bartolomeo S.p.A. Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.305/247 sales@attivage.it - www.attivacolori.it

